



BT CHEM
HÓA KEO BÌNH THẠNH

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

CÔNG TY TNHH SX - TM HOÁ KEO BÌNH THẠNH
Bình Phước B, P. Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Tel: (0650) 3 789 991/2/3.
Fax: (0650) 3 789 996 Email: hkbtt@btchem.com.vn www.btchem.com.vn



BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SẢN PHẨM (Số

- Ngày kiểm tra: 23-07-2016 - 27-07-2016
- Tại công ty: Thành Việt
- Thành phần tham dự:
 - Anh / Chị: A. Tân Kỹ Thuật BT-Chem
 - Anh / Chị:

4. Nội dung và kết quả kiểm tra:

Nội dung kiểm tra:

α Kiểm tra chất lượng mẫu
TV 246 kiểm tra định mức
(theo sản xuất thực tế tại
Công Ty Thành Việt)

Sản phẩm kiểm tra

α Kiểm tra trên phôi gà trống
α Kiểm tra chất lượng tại kho epoxy
Thành Việt

Quy trình thực hiện

- Quy trình kiểm tra
 - Đầu mẫu sau 15 phút
 - Phun lót NC 1212 (đpath) sau 1 H # 240
 - Phun lót NC 1212 (đpath) sau 2 H # 320
 - Đầu mẫu dặm sau 30 phút
 - Phun láng NC 1212 (đpath)
- α Thực hiện xong quy trình để chế tạo mẫu sau 1 H
kiểm tra đầu định mức (dẫn theo đơn gọi thực tế tại phòng và
xếp).

Kết quả kiểm tra	
1. Tỷ lệ pha, Độ nhớt (ghi rõ loại dung môi và dụng cụ sử dụng)	1. Bột NC 112 (1-1) 15" 12 2. Bột NC NY (TV) 20" (1-1,5) 14" 28 3.
2. Màng sơn (Nếu không đạt ghi rõ số lượng và nội dung không đạt)	
3. Độ bóng và màu sắc	Độ bóng đạt Màu sắc đạt
4. Sau 15 giờ - dẫn theo thực tế, tại nhà máy	* Lấy 2 thể độ phun dẫn theo thực tế, đóng gói tại nhà máy (góc tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng, 1 góc cạnh (8x8); khối lượng 1 thùng là 23 → 26 kg.) * Dẫn thực tế 2 thể là 5.5 kg → dẫn tung 7 giờ - chất rắn → kết quả cả 2 thể đều bị dính frem không đạt * Sau đó lấy hai thể phun tại chế độ phun bình 1 path → độ khô 16h → dẫn kiểm tra chất lượng đạt 5.5 kg → dẫn tung 5 giờ → tháo ra cả 2 đều bị dính frem không đạt
5. Các nội dung khác	* Chạy tác thực hiện kỹ thuật phun * Phun bằng súng bầu ngắn khu vực làm mẫu * Nhiệt độ tủ sấy - mặt sp 37°C

5. Kết luận


- * Mẫu TV 24.6 kiểm tra theo sản xuất thực tế tại Cty Thính Việc kiểm tra dưới mặt
- Mẫu phun hoàn thiện khô tự nhiên sau 14h → dẫn bị dính frem
- Tại chế độ phun 1 khô tự nhiên sau 16h → dẫn bị dính frem

Ý kiến, xác nhận khách hàng

Kỹ thuật HKBT

QC HKBT


 Ngô Quang Tân


 Nguyễn Anh Trí