

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA

(Báo cáo kiểm tra số :)

A. Thông tin sản phẩm**1. Tên sản phẩm:**

Lót TC KH MSSX: 1110526 Lót TC KH MSSX: 2260626
Bóng TC NX (TV) 20% MSSX: 5220526
Bóng TC NX (TV) 20% MSSX: 5220626

2. Ngày kiểm tra:

31-07-26

3. Nguyên nhân mục đích:

Kiểm tra dính mặt

B. Quy trình và kết quả kiểm tra:

Quy trình thực hiện trên gỗ trám và gỗ cao su:
B1/ Stain mẫu, khô 30 phút
B2/ Lót TC KH, phun 2 paths, khô 2h, # 320
B3/ Lót TC KH, phun 2 paths, khô 2h, # 320
B4/ Stain dặm, khô 30 phút / B5/ Bóng TC NX (TV) 20%, 2 paths

C. Kết quả kiểm tra:

Sử dụng Lót và Bóng Thang 5: Khi dẫn khối lượng 0,1 kg/cm² và 0,15 kg/cm² trên bề mặt gỗ trám và cao su đều không bị dính form $\Rightarrow$ Đạt. Khi khối lượng 0,2 kg/cm² thì trên gỗ trám không đạt. Khối lượng 0,5 kg/cm² (Tiêu chuẩn QC) thì không đạt hết.
Sử dụng Lót và Bóng Thang 6: Khi dẫn khối lượng 0,1 kg/cm²; 0,15 kg/cm² trên gỗ trám và cao su đều không bị dính form $\Rightarrow$ Đạt. Dẫn khối lượng 0,5 kg/cm² thì cả gỗ trám và cao su đều bị dính form $\Rightarrow$ Không đạt.

D. Nhận xét, kết luận:

Kiểm tra theo đúng quy trình thực hiện để khô tự nhiên từ 12h và 15h. Dẫn theo khối lượng thực tế tại công ty Thịnh Việt là đạt, còn theo khối lượng chuẩn QC là không đạt.

1/8/2026

Ngày 01/08/26
Bộ phận QC1

*Tỉ lệ pha; độ nhớt

Lót NC KH (1110526) 1-1 DM 1212 Độ nhớt: 14"50

Lót NC KH (2260626) 1-1 DM 1212 Độ nhớt: 14"25

Bóng NC NY (TV) 20% (5220526) 1-15 DM 1212 Độ nhớt: 13"68

Bóng NC NY (TV) 20% (5220626) 1-15 DM 1212 Độ nhớt: 13"4.2

*kết quả kiểm tra dải dính mặt

Tên SP	Gỗ	Dải 0,1 kg/cm ²	Dải 0,15 kg/cm ²	Dải 0,2 kg/cm ²	Dải 0,5 kg/cm ²
Lót	Cao	khô 15h, dải 7h tháo → không dính form	khô 15h, dải 7h tháo ra → không dính form	khô 15h, dải 7h tháo ra → không dính form	khô rau 12h, dải 7h tháo → dính form
uả	Su	⇒ Đạt	⇒ Đạt	⇒ Đạt	⇒ Không đạt
Bóng					
Thùng 5	Tràm	khô 15h, dải 7h tháo → không dính form	khô 15h, dải 7h tháo ra → không dính form	khô 15h, dải 7h tháo ra → không dính form nhẹ	khô 12h, dải 7h tháo → dính form (nhẹ)
		⇒ Đạt	⇒ Đạt	⇒ không đạt	⇒ Không đạt
Lót	Cao	khô 15h, dải 7h tháo → không dính form	khô 15h, dải 7h tháo → không dính form	khô 15h, dải 7h tháo → không dính form	khô 12h, dải 7h tháo → dính form
uả	Su	⇒ Đạt	⇒ Đạt	⇒ Đạt	⇒ Không đạt
Bóng					
Thùng 6	Tràm	khô 15h, dải 7h tháo → không dính form	khô 15h, dải 7h tháo → không dính form	khô 15h, dải 7h tháo ra → không dính form	khô 12h, dải 7h tháo → dính form
		⇒ Đạt	⇒ Đạt	⇒ Đạt	⇒ không đạt

*Dải theo khối lượng thực tế tại khách hàng: 0,1 kg/cm²; 0,15 kg/cm²

*Dải theo chuẩn QC 0,5 kg/cm²