



BT CHEM
HÓA KEO BÌNH THẠNH

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

CÔNG TY TNHH SX - TM HOÁ KEO BÌNH THẠNH

Bình Phước B, P. Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Tel: (0650) 3 789 991/2/3.

Fax: (0650) 3 789 996. Email: hkbtt@btchem.com.vn.

www.btchem.com.vn



BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SẢN PHẨM

(Số)

1. Ngày kiểm tra: 23-03-2016

2. Tại công ty: Tân Việt Tiến

3. Thành phần tham dự:

- Anh / Chị: A. Năng, A. Thắng KT - BT-Chem, Tru' QA BT-Chem

- Anh / Chị: A. Nhà Quản đốc nhà máy Tân Việt Tiến

4. Nội dung và kết quả kiểm tra:

Nội dung kiểm tra:	Sản phẩm kiểm tra
* Kiểm tra chất lượng: lot PU 2802... trắng MBX: 1090326; lot TBS trắng 25. MBX: 3200326	* Kiểm tra trên chi' MDF
* Mục đích Kiểm tra để phủ và độ che lấp so với lot PU 0601 trắng đang sản xuất tại Cty TVT	* Học chất lượng từ Cty BT-Chem đảm bảo

Quy trình thực hiện

* Quy trình Kiểm tra: (phun trên chi' MDF)

① B.S. Phun lot PU (Spath) đều sau đó để
khô 2 h

② Phun lot PU Spath đều và để khô
đánh giá

③ Phun lot PU Spath trên thẻ gỗ trám
(cả 3 loại lot PU)

* Sau khi thực hiện xong để khô sau 4 h
đánh giá chất lượng để phủ và độ che lấp

Kết quả kiểm tra		
1. Tỷ lệ pha, Độ nhót (ghi rõ loại dung môi và cứng sử dụng)	1. Lót TB8 25 trắng (2-1-1) 14"12 2. L'PU 2802 trắng MTH (2-1-1) 18"13 3. L'PU 0601 trắng (4-1-3) 18"25	
2. Màng sơn (Nếu không đạt ghi rõ số lượng và nội dung không đạt)		
3. Độ bóng và màu sắc		
4. Kết quả kiểm tra	* Phun thử lần 1 * Lót TB8 25 trắng so với L'PU 0601 trắng: - Độ phủ cao hơn, độ che lấp tương đương nhau - Khả năng nhả sơn * Lót PU 2802 trắng MTH so với L'PU 0601 trắng: - Độ phủ cao hơn, độ che lấp cao hơn - Khả năng nhả sơn	
5. Các nội dung khác	* Nhà máy yêu cầu phun L'PU 2802 trắng MTH lên 1 sọt ⇒ Kết quả nhà máy đánh giá chất lượng độ phủ, độ che lấp đạt yêu cầu	

5. Kết luận

* Lót PU 2802 trắng MTH chất lượng đạt, nhà máy yêu cầu -
- Bay thử: Lót PU 0601 trắng đang sản xuất tại nhà máy

6. Nhận xét

- Yêu cầu thay thế Lót PU 0601 thành Lót PU 2802 MTH
- Yêu cầu NCC gửi báo giá về albi này TVT
Đã làm hết! Cảm ơn!

Ý kiến, xác nhận khách hàng

Kỹ thuật HKBT

QC HKBT