

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA
(Báo cáo kiểm tra số :01/0725)**A. Thông tin sản phẩm:**

1. Tên sản phẩm: LÓT NC 2407 TRẮNG TVT MSSX: 1190725 DUNG MÔI NC02 MSSX: 100625129	
2. Ngày kiểm tra: 25-26/7/25	3. Nguyên nhân, mục đích: so sánh song song giữa lô bị phản ánh và lô báo đạt tại phòng QC : màng sơn phun sau 2h15-2h30 đem úp chồng kiểm tra

B. Phương pháp và quy trình kiểm tra

- Pha sơn-dung môi NC02 theo tỷ lệ chuẩn 1-1.
- Pha sơn-dung môi chỉnh về cùng độ nhớt 18"-18"50.
- Phun sơn Lót đã pha trên nền:

+Nền MDF đã Lót PU 0601 Trắng (4-1-3:16") (phun 3 paths 125-150 μ m), để qua ngày, chà nhám đều

→Phun Lót NC 2407 Trắng (2 paths, 4 paths, 6 paths)

+Màng sơn phun xong hong phơi tại phòng sau 2h10-2h20 phút dần úp chồng 2 mặt sơn vào nhau theo trọng lượng 0.24kg/1cm2 (mô phỏng theo trọng lượng đang chồng tại khách)

C. Kết quả kiểm tra : xem trang sau**D. D. Nhận xét, kết luận:**

Lót NC 2407 Trắng TVT Mssx: 1190725 so với lô Mssx: 4080725, 2250725:

- Có thời gian khô C1, C2 đạt như nhau.
- Mức độ dần dính mặt giữa các lô cho kết quả như nhau:
 - Điều kiện môi trường: 32-33⁰C, độ ẩm :65-55%:
 - + Phun 2 paths ướt, độ dày màng sơn khô: 70-80 μ m: màng sơn không dính mặt, không dễ vết.
 - + Phun 4 paths, độ dày màng sơn khô: 83-94 μ m: màng sơn không dính mặt.
 - + Phun 6 paths, độ dày màng sơn khô:94-107 μ m: màng sơn hít dính, dùng lực tay tháo ra, để vết bóng.
 - Điều kiện môi trường 31-32⁰C, độ ẩm : 67%
 - + Phun 4 paths, độ dày màng sơn khô:85-94 μ m: màng sơn hít dính, dùng lực tay tháo ra, để vết bóng.

Ngày báo cáo: 28 /07/2025

Bộ phận QC

Hà Thị Nam



C. Kết quả kiểm tra

Ktra ngày: 25/7, Đk: nhiệt độ 32-33 độ C, Độ ẩm: 65-55%

Lót NC 2407 Trắng Msxx	Tỷ lệ pha, độ nhót	Lót trắng 2407 trên nền Lót PU 0601 Trắng			Thời gian khô C1, C2 (trên nền kính); phun 2 paths độ dày màng sơn ướt 100μm	
		Độ dày màng sơn ướt (μm)	Độ dày màng sơn khô (μm)	(0.24kg/1cm2)		
2190725	1-1 16''/15/16''	2paths 185 μm 125	79-84 75-86	Đổ Hạng sơn phun sau 2h30 đem dần trong 2h30 phút.	Hạng sơn sau khi đã khô kết quả tiếp tục dần	C1: 11-12 phút C2: Tại 75 phút chưa bột Mieu, đi chà, dầu gần nẹp nhôm 3-5/ 120 phút: dầu tích nẹp nhôm 2-3%
2190725	1-0.93 18''/20/18''	185 μm 125 μm	71-79 80-81	không kết dầu, không vết	đi qua điện (~18h). Cầu nẹp không dầu, không vết: đạt	C1: 10-11 phút C2: Tại 75 phút chưa đi chà, còn dầu gần n 120 phút: dầu tích ~1%
4080725	1-1 18''/24/18''	185 μm 125	74-78 72-75	hình đường Mau. Đạt	(4Mieu)	C1: 11-12 phút C2: Chùi thì xấp xỉ 10. 75 phút: Chùi lau bột Mieu, đi chà
2250725	1-1 18''	185 μm 125	71-74 70	(4Mieu)		C1: 11-12 phút C2: Chùi thì xấp xỉ 10. 75 phút: Chùi lau bột Mieu, đi chà

* Các Lót Msxx T V T & T G k C1, C2 xấp xỉ như sau.

- Đơn quy cách: 0.24kg/1cm²: vì độ dày phun 2 paths cây HS ướt 125μm
đất: 32-35°C, H. 65-55%. Đạt như sau khi đi 5 lượt.

Chưa cõn dầu gần nẹp nhôm ~3-5%
120-130 phút: dầu ~2-3%
75-80%, đi + hồ
H. Nhau

C. Kết quả kiểm tra

Ktra ngày: 25/7....., Môi trường: 32-33°C, Độ ẩm: 65-55%.

Lót NC 2407 Trắng Mssx	Tỷ lệ pha, độ nhót	Lót trắng 2407 trên nền Lót PU 0601 Trắng			Nhận xét, kết luận	
		Độ dày màng sơn ướt (μm)	Độ dày màng sơn khô (μm)	(0.24kg/1cm2)		
2190725	1-0.93 18"20/18"10	4paths. 150 μm	90-93.	Màng sơn đi khô 2h30 đem dần	→ Dẫn tiếp qua ngày (20h) 4 mẫu khô đi, khô vết dần	Ls hg 1190725, 4080725, 3250725 5260725
4080725	1-1 18"24/18"10	4paths	80-84. 83	hàng 2h30 4 mẫu: khô dần		phun 4paths đi dày: 80-94 Mskh Đã tiến tới khô 32-33°C, H: 55-65%
3250725	1-1 18"/18"10	4paths.	92-94 93-94.	Các căn cứ lưu trữ, khô dần đỉnh.		
5260725	1-1 18"/18"10	4paths	83-86 78-80.			
2060625	1-0.92 18"/18"30	4paths	90-94 93-95	Màng sơn đi khô 2h30 đem, dần 2h30: mẫu đi hết (đang lưu trữ) tháo bỏ, đi vết bóng mặt	→ Dẫn tiếp qua ngày: hết nước, vết bóng mặt.	Ls hg LNC24.7 Tỷ củ: (2060625) củ để trên dĩa vết bóng.
4080725	Tỷ lệ pha, đi mặt mũi bên trên	6paths (3p-3p)	94-101 96-98.	Đã 2h30. Các mẫu hết dầu (đang sử dụng)		Vết đi dày Ms kh.
3250725		6paths (3p-3p)	95-99. 91-95.	tháo sơn dưới đi vết bóng mặt, khô		94-107 Đh: Tp: 32-33°C H: 55-65% Các ls hg h TVT độ sâu bị dĩa mặt, đi vết bóng
5260725		6paths (3p-3p)	102-107. 94-93.	bóng dưới.		Cmssx: 4080725, 3250725 5260725.
2060625		6paths (3p-3p)		dần 2h30 phút → dĩa chát /chống tháo gỗ dưới.	→ phun cây để kiểm Gpath dùng này khô bóng dưới dưới.	