

KẾT QUẢ KTRA SƠ SÁNH DẪN DINH MẶT GIỮA LỚT
NC 2407 TRẮNG (GV) VÀ LỚT NC 2407 TRẮNG.

(Tài phụ)
C. Nam phụ

Ktra ngày: 28/07/25, Môi trường: 31-32°C, 67%.

Lót NC 2407 Trắng Mssx	Tỷ lệ pha, độ nhót	Lót trắng 2407 trên nền Lót PU 0601 Trắng			Nhận xét, kết luận
		Độ dày màng son ướt (μm)	Độ dày màng son khô (μm)	(0.24kg/1cm2)	
1190725	1-0.92 18"15/18"30	4 paths (2P→2P)	82→96	40kg/1cm2	Máy sơn phun sau 2h15 dẫn tay 2h15 phút. — Ls 2060625 (không chỉnh gi' hời): hit di's bóng tróc sơn.
3250725	1-1.03 18"40/18"55	4 paths (2P→2P)	88→105	Ls 1190725 và 3250725 dẫn (chữ hời tay) gõ ra được, để vết bóng mặt.	Ls: 3250725 và Ls 1190725 (2 Ls này đã chỉnh): độ dày Mss khô ~ 82-105. hit di's, để vết bóng mặt.
2060625	1-0.92 17"85/18"30	4 paths (2P→2P)	104→108	Ls 2060625 dẫn chất hời (chữ hời tay mỏng hơn) gõ ra được, bóng tróc sơn nặng	
3250725	sơ liệu bên trên	6 paths(3P→3P)	không đo	Máy sơn phun sau 2h15 dẫn tay 2h15 phút	phun quá dày, khô khô → khô đang giữa hời.
~~5260725~~ 2190725	sơ liệu bên trên	6 paths(3P→3P)	không đo	Cái mẫu disk gõ ra được.	
2060625	sơ liệu bên trên	6 paths(3P→3P)	không đo		
1190725		Phun trên phôi nền đã Lót PU 0601 trắng chà nhám từ khách mang về	105→128	Máy sơn phun sau 2h15 dẫn tay 2h15 phút. Cái mẫu disk (chữ hời tay) gõ ra, để bóng tróc sơn cái níp.	— Độ dày Mss khô hời 105-135 153. (Quá dày) dẫn bóng tróc sơn.
3250725			110→135		
2060625			109→113, cao nhất 153	(Ls 2060625 bóng tróc nếu hơn 10/8).	

*Ghi chú: phôi nền mang từ khách về nhiều vị trí chà nhám mất sơn lộ nền MDF → khi phun đậm cho lấp đầy
sơn, ko kiểm soát được phun bao nhiêu paths.

Ngày tháng 07 năm 2025
28

QC1 & QC2

Quy trình thực hiện phun trên sản phẩm mặt học kéo :
⇒ sp đổ xu' lý nhám → phun lót NC 2407 trắng đảm vào
những chỗ mặt lót (chỗ mặt lót) → sau 3 phút
⇒ phun lót NC 2407 trắng 1 path đều sp.

* Ghi chú: - Nhiệt độ phòng QC 31°C ; độ ẩm là 67%.

- Dung môi NC 2 MBGX: 150725229. pha cho 3 lô
lót trên.

- Kiểm tra tại thời điểm ngày 28/7/2025.

- Kiểm tra xác thực lại 2 lô sơn đổ chỉnh ra 1 lô
sơn được chỉnh.

Ngày 29-07-2025

P. Qc.



H.T. Nam

QC1



Nguyễn Ánh Trâm