

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA

(Báo cáo kiểm tra số : 27-0726)

A. Thông tin sản phẩm**1. Tên sản phẩm:**

Lót mẫu HM S.0530R 20BH BC

• Mẫu 21 - 210726

• Mẫu 22 - 210726

• Sản xuất cũ: 1300526

• Sản xuất mới: 1270726 (SX & KQ)

2. Ngày kiểm tra:

27/07/2026

3. Nguyên nhân mục đích: Sản phẩm điều chỉnh**B. Quy trình và kết quả kiểm tra:**

• QT kiểm tra: Kiểm tra trên gỗ mang về công ty Hành Mỹ và thẻ gỗ Cao Su tại công ty.

- Lót mẫu (1 path) → Sấy (10 phút) → #320 → Lót mẫu (1 path) → Dây (10 phút) → #320 → Lót mẫu (1 path) → để khô tự nhiên 50 phút → phun bong Bex 03-2402 H 25% Tumbling (1 path)

C. Kết quả kiểm tra:

• Mẫu 21 (MSSx: 210726): Kiểm tra chất lượng đạt

• Mẫu 22 (MSSx: 210726): Kiểm tra và đáp đạt; Định mặt: Không đạt

• Sản xuất cũ: Kiểm tra và đáp đạt ở 6 lần; Định mặt: Đạt

• Sản xuất mới: Kiểm tra chất lượng đạt

D. Nhận xét, kết luận:

- Lô 1300526 đã giao hàng bị giao

- Mẫu 21 - 210726 đã SX & KQ có chất lượng đạt

28/07/2026

Nguyễn Văn

Ngày 28/07/2026
Bộ phận QC1

Huỳnh Minh An

1) Kết quả Kiểm tra và đáp

Kiểm tra và đáp rất vớt vị trí 1m4		Thời gian khô sau 16h
Lót mẫu HM S.O.530 R.20 B.H. BC	Mẫu 2.1 (ĐN: 12"70)	Thả 10 lần $\Rightarrow$ Đạt
	Mẫu 2.2 (ĐN: 12"68)	Thả 10 lần $\Rightarrow$ Đạt
	Sản xuất cũ (ĐN: 14"60)	Thả 6 lần $\Rightarrow$ Đạt Thả lần 7 $\Rightarrow$ bị bể cạnh
	Sản xuất mới (ĐN: 15"55)	Thả 10 lần $\Rightarrow$ Đạt
Lót mẫu HM S.O.530 R.20 B.H. BC (MSSX: 1300526) phun thực tế ở nhà máy Hành Mỹ		Thả lần 1 $\Rightarrow$ bị bể cạnh Thả 5 lần $\Rightarrow$ bị bể cạnh đủ 5 lần

2) Kiểm tra dính mặt

Để khô 10h tiến hành dán form: khối lượng: $2 \text{ kg} / 4 \text{ cm}^2$ sau 9h mở ra kiểm tra

Kiểm tra dính mặt	Kết quả kiểm tra
Mẫu 2.1	Không thấy hiện tượng dính form
Mẫu 2.2	Bị dính form nhẹ —
Sản xuất cũ	Không thấy hiện tượng dính form
Sản xuất mới	Không thấy hiện tượng dính form

3) Giải băng keo: Đạt

[Signature]



M2.1 - SX 8kg

SX M

Mau 2.1 - RD

2.1

1300526

QC phum

sx 6

1300526 (sx fan)

HIM

Nhóm lệnh thao tác với Layer

CTRL+SHIFT+N

CTRL+J

CTRL+SHIFT+J

Tạo Layer mới

Nhân đôi Layer

Cắt Layer

Tạo nhóm Layer

Nhóm

V Dịch chuyển

M Tạo vùng ch

L Tạo v

W

Layer