

09-0626



BT CHEM

HÓA KEO BÌNH THẠNH

TỔNG MÔI - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

CÔNG TY TNHH SX - TM HOÀ KEO BÌNH THẠNH
Số 10/10 Đường 10, P. Bình Chánh, Quận 6, TP. HCM
Fax: (84-81) 7 789 886 Email: hachem@bichchem.com.vn
www.bichchem.com.vn



KẾT QUẢ KIỂM TRA QUY TRÌNH (V/v: màu PKP KW 536H)

1. Ngày thực hiện kiểm tra: 06/06/2026

2. Nội dung kiểm tra:

Số lượng sơn tiêu chuẩn màu PKP KW 536H (bao gồm
lớp màu 1, lớp màu 2, sơn nền) phun kiểm tra lại chất
lượng sơn phủ.

3. Nhân sự tham gia:

- Đại diện công ty Phú Khang Phát

anh Phúc - Giám đốc Sản xuất

anh Hữu - Quản đốc nhà máy

- Đại diện công ty BT Chem:

UV: Lê Văn Kiệt (Kỹ thuật UV)

QC: Yên, TN

Kỹ thuật: Khanh, Tuấn Hải

4. Quy trình thực hiện và kết quả kiểm tra:

4.1 Cán UV trên MDF

- Thực hiện cán

Sơn Pin Chem: cán UV trong → # 320 → cán UV trong

Sơn Central Coating: cán UV tự → # 320 → cán UV tự

- Đánh giá kết quả

Độ phủ của 2 sơn (đạt giá mức độ phủ, chà nhám):

4.2 Phun lót màu (1) PKP 536H

- Thực hiện phun:

Sau phun từ bên + nhỏ để cán UV mặt chừa + hơy → chà mặt lót
cạnh, sơn vào khe hông MDF.

phun 2 pass rồi (chờ nhám 12-13 phút), sau 4 phút, sấy 13 phút
để khô 13 phút, # 240 + 320.

- Đánh giá kết quả

D. Lót 0.7 là giai đoạn quan trọng xử lý lông gỗ và chống xỉ cẩu nên kỹ thuật theo chuyển pha: chà nhám bề mặt, trám trét chất trét. Chỉ thực hiện bước tiếp theo.

4.3 Phun lót màu (2) PKP 536H

- Thực hiện phun:

- Phun 2 pass, khi 4 phút, sấy 13 phút, ra ngoài chờ khô (26/6).
- Sấy 27/6 < $\frac{1}{2}$ chà nhám bề mặt, phun 1 pass, sấy 2.
- $\frac{1}{2}$ chà nhám bề mặt, phun 1 pass, sấy 2.

- Đánh giá kết quả

- Màu sơn đẹp.

4.4 Phun sơn màu PKP KW 536H

- Thực hiện phun:

- Phun 1 pass đều, rửa 4-5 phút, sấy 13-14', chờ khô 45 phút.
- Watt nhám mịn, phun 1 pass, sấy 2.

- Đánh giá kết quả

Màu sơn sáng mịn, đạt yêu cầu.

5. Nhận xét, đánh giá tổng thể

- Giai đoạn lót (1): Chèn nhám đất lòng gá
trám hết các lỗ
chèn nhám móng móng mìn trước khi
thực hiện các bước tiếp theo

- Giai đoạn lót 2: lát, đá

- Tổng thể sản phẩm:

Móng son láng, mịn, đá yêu cầu

- BT Chèm đề nghị cho sản xuất 4 cont còn lại bằng số hồ
mìn theo mẫu đã thử ngày 26/06/2026.

B2 Sơn màu thử nghiệm

Lót màu (1) p.p. KW 536H

Lót màu (2) p.p. KW 536H (M+ 260626)

Sơn màu p.p. KW 536H (M+ 260626)

Đại diện công ty Phú Khang Phát




Nguyễn Văn Phúc

Ngày 29/06/2026

Đại diện công ty BT Chèm

KT - BT Chèm

QC - BT Chèm



Bùi Hữu Hải



Nguyễn Thị Yên