

ính năng, tỉ lệ pha và cách sử dụng của các dòng sản phẩm sơn đã tải lên:

Tên sản phẩm	Tính năng	Tỉ lệ pha	Cách sử dụng
SƠN PHỦ PU-HXXT	Sơn 2 thành phần, gốc polyurethane, bền thời tiết, kháng nước và dung môi tốt, có loại tự nhiên và phủ màu.	- Bóng PU-HXXT: 2 - Bóng PU-HXXT trắng: 2 - Cứng PU-HXXT: 0.7 và 0.5 - Dung môi PU-TXXT: 1	- Xử lý bề mặt: Chà nhám giấy #240, độ ẩm 8-12%. - Phun bằng súng. - Quy trình: Stain màu hoặc bã bột → Sơn lót → Sơn phủ bóng.
BÓNG BT OD 02/23 H	Sơn bóng gốc nước 1 thành phần, thân thiện với môi trường, chịu thời tiết tốt.	Không yêu cầu tỉ lệ pha cụ thể.	- Phun bằng súng: Áp suất 0.4–0.6 Mpa, đầu phun 1.5 mm (tay) hoặc 0.69 mm (máy). - Xử lý bề mặt láng, sạch.
BÓNG BT OD 03/24 H	Sơn bóng gốc nước, thân thiện môi trường, đạt tiêu chuẩn IKEA, có loại tự nhiên và sơn trắng.	Không yêu cầu tỉ lệ pha cụ thể.	- Phun bằng súng: Áp suất 0.4–0.6 Mpa, đầu phun 1.5 mm (tay) hoặc 0.69 mm (máy). - Xử lý bề mặt láng, sạch.
SƠN NC HB ABR	Sơn phủ bóng hệ dung môi, kháng trầy, kháng hóa chất, thích hợp cho nội thất.	- Sơn NC HB ABR: 1 - Dung môi NC HB: 1	- Phun bằng súng. - Xử lý bề mặt sạch, khô, chà nhám hoàn thiện.
SƠN NC NY 1807	Sơn phủ bóng hệ dung môi, chống ngã vàng, thích hợp cho nội thất.	- Sơn NC NY 1807: 1 - Dung môi NC 02: 1	- Phun bằng súng. - Xử lý bề mặt sạch, khô, chà nhám hoàn thiện.
SƠN PRECAT BT 0124	Sơn phủ 1 thành phần, kháng hóa chất tốt, nhanh khô, độ bóng linh hoạt.	- Sơn PRECAT BT 0124: 1 - Dung môi BT CAT: 1	- Phun bằng súng. - Xử lý bề mặt sạch, khô, chà nhám hoàn thiện.
BÓNG B07 NY 1024H	Sơn bóng gốc nước 1 thành phần, chống ngã vàng, thân thiện với môi trường.	Không yêu cầu tỉ lệ pha cụ thể.	- Phun bằng súng: Áp suất 0.4–0.6 Mpa, đầu phun 1.5 mm (tay) hoặc 0.69 mm (máy). - Xử lý bề mặt láng, sạch.

Tên sản phẩm	Tính năng	Tỉ lệ pha	Cách sử dụng
BÓNG BT ABR 2410H	Sơn bóng gốc nước 1 thành phần, độ cứng cao, kháng trầy, thân thiện môi trường.	Không yêu cầu tỉ lệ pha cụ thể.	- Phun bằng súng: Áp suất 0.4–0.6 Mpa, đầu phun 1.5 mm (tay) hoặc 0.69 mm (máy). - Xử lý bề mặt láng, sạch.
SƠN PHỦ BEX03 2402H BC	Sơn gốc nước 1 thành phần, độ phủ cao, chứa better carbon 15%, bám tốt trên MDF.	Không yêu cầu tỉ lệ pha cụ thể.	- Phun bồn quay hoặc súng: Áp suất 0.2–0.4 Mpa, đầu phun 1.5 mm (tay) hoặc 0.69 mm (máy). - Xử lý bề mặt sạch, khô, chà nhám hoàn thiện.
SƠN PU OD 0405	Sơn 2 thành phần, gốc polyurethane, kháng nước tốt, chịu thời tiết cao, có loại tự nhiên và phủ màu.	- Bóng PU OD 0405: 3 - Bóng PU OD 0405 trắng: 4 - Cứng PU TOD 0405: 1 - Cứng PU 0707B: 1 - Dung môi PU-TXXT: 1	- Phun bằng súng. - Xử lý bề mặt: Chà nhám giấy #240, độ ẩm 8-12%. - Quy trình: Sơn lót → Sơn phủ bóng.